Открытое акционерное общество

"МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"

Республика Беларусь,Гомельская обл., 247760, г.Мозырь-11

ПАСПОРТ № 246

ISO 9001
ISO 14001
СТБ ИСО 14001
OHSAS 18001

БИТУМ ДОРОЖНЫЙ марки 70/100, ТУ BY 400091131.009-2011 СТБ EN 12591-2010 (EN 12591:2009)

Номер партии: 246

Масса брутто: _____ кг **Масса нетто:** _____ кг

Номер емкости Е-26 **Взлив 650**

Дата изготовления: 08.05.2016

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма по ТНПА	Фактическое значение
1	Пенетрация при 25 °С	0.1 мм	СТБ EN 1426 (EN 1426)	70-100	81
2	Температура размягчения по кольцу и шару	°С	СТБ EN 1427 (EN 1427)	43-51	48.0
3	Индекс пенетрации	-	Приложение А СТБ EN 12591 (EN 12591)	от -1.5 до +0.7	-0.5
4	Температура хрупкости по Фраасу, не выше	°С	СТБ EN 12593 (EN 12593)	-10	-20
5	Стойкость к затвердеванию при 163 °С :		СТБ EN 12607-1 (EN 12607-1)		
	- остаточная пенетрация, не менее	%		46	70
	- увеличение температуры размягчения, не более	°С		9	6.0
	- изменение массы (абсолютное значение), не более	%		0.8	0.07
6	Динамическая вязкость при 60 °С, не менее	Па·с	СТБ EN 12596 (EN 12596)	90	333
7	Кинематическая вязкость при 135 °С, не менее	$мм^2/с$	СТБ EN 12595 (EN 12595)	230	521
8	Температура вспышки, не ниже	°С	СТБ ISO 2592 (ISO 2592)	230	299
9	Растворимость, не менее	%	СТБ EN 12592 (EN 12592)	99.0	99.95

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ BY 400091131.009-2011, СТБ EN 12591-2010 (EN 12591:2009).

Дополнительно для целей таможенного оформления при поставке на экспорт:

Температура кристаллизации, °С, (ASTM D 938) —80

Плотность при температуре 70°С, г/см^3 , (EN ISO 12185) — 0.976

Индекс пенетрации (пенетрация) при температуре 25 °С (метод иглы) (EN 1426) — 81

Гарантийный срок - 1 год с даты изготовления.

Центральная заводская лаборатория Цех № 11 ОАО "Мозырский НПЗ"

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ ДЛЯ Отгрузочных документов НХП

Ст. лаборант _____ **/ Мартинович Т.В. /**

Дата выдачи паспорта: 08.05.2016