

**НАСТЯН**Информация по анализу:

Битумы дорожные по ТУ Марка 70/100 СТБ EN12591-2010

№ паспорта: 1853

№	Лаб	Показатель	Норма	ФАКТ
1	м	Пенетрация при 25°C, 0,1 мм	диапазон 70-100	90
2	м	Температура размягчения, °С	диапазон 43,0 - 51,0	47,4
3	м	Остаточная пенетрация,%	не менее 46	95
4	м	Увеличение температуры размягчения, °С	Не выше 9,0	5
5	м	Изменение массы,%	не более 0,80	0,03
6	м	Темп-ра вспышки в отк. тиг, °С	Не ниже 230	304
7	м	Раств-ть в тол. или хлороформе	не менее 99,00	99,95
8	м	Индекс пенетрации	диапазон -1,5 - 0,7	-0,3
9	м	Вязкость дин. при 60°C, Па*с	Не ниже 90	223
10	м	Температура хрупкости, °С	Не выше -10	-17
11	м	Кинем. вязкость при 135°C, мм2/с	Не ниже 230	505