



Информация по анализу:

Битумы дорожные по ТУ Марка: 50/70 СТБ EN 12591-2010  
 № паспорта: 1819

№	Лаб	Показатель	Норма	ФАКТ
1	м	Пенетрация при 25°С, 0,1 мм	диапазон 50 - 70	58
2	м	Температура размягчения, °С	диапазон 46,0 - 54,0	54
3	м	Остаточная пенетрация, %	не менее 50	71
4	м	Увеличение температуры размягчения, °С	Не выше 9,0	6
5	м	Изменение массы, %	не более 0,50	0,03
6	м	Темп-ра вспышки в отк. тиг, °С	Не ниже 230	310
7	м	Раств-ть в тол. или хлороформе	не менее 99,00	99,95
8	м	Индекс пенетрации	диапазон -1,5 - 0,7	0,1
9	м	Вязкость дин. при 60°С, Па*с	Не ниже 145	583
10	м	Температура хрупкости, °С	Не выше -8	-12
11	м	Кинем. вязкость при 135°С, мм2/с	Не ниже 295	720